

Bindan-P Propellerleim

Schadstofffreier, hochwertiger Kunstharzleim

ohne Streckmittel und Füllstoffe
ohne Lösungsmittel und Formaldehyd
Bindan-P kann für alle Holzverleimungen
verwendet werden.

Die Leimfugen trocknen transparent auf, sind
garantiert schimmel- und wasserbeständig.



BINDAN-P ist ein hochwertiger, gebrauchsfertiger Kunstharzleim mit überragender
Bindekraft.

Durchschnittliche Bruchbelastung nach DIN 68 602 / EN 204 beträgt mehr als 1400 kg/cm².
Wärmestandfestigkeit nach WATT 91 > 7 N/mm².

Die bevorzugte Verwendung findet sich daher im Bereich Tischplatten, Fenster und
Außentüren sowie bei zukünftiger hoher Belastung des Werkstückes.

Bestens geeignet als Fertig-Parkettleim (Nut- und Federverleimung), auch für Spanplatten und
Laminatböden.

Offene Zeit: 5 -10 Min.

Presszeit bei 20°C: ca. 30 Min.

Handfest nach ca. 20 Min. - Endfest nach ca. 10 Stunden.

BINDAN-P ist ungestreckt und unverdünnt.

Bei einfachen Verleimungen (Pappe, Styropor, Filz, Stoff, Leder) genügt es, wenn auf die
Teile ein schwerer Gegenstand aufgelegt wird.

VERARBEITUNG

1. Der Untergrund muss sauber, fettfrei und trocken sein.
2. Leimfugen dünn und gleichmäßig deckend einstreichen, nach max. 10 Minuten (offene
Zeit) pressen.
3. Verarbeitungstemperatur nicht unter +10°C.
4. Überquellenden Leim sofort mit einem feuchten Tuch abwischen.
5. Arbeitsgeräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.
6. Harz- und fetthaltige Hölzer vorher mit einem Aceton oder Spiritus 99 % getränkten
Lappen abwischen.

VERBRAUCH

Bei vollflächiger Verleimung Verbrauch ca. 120-150g/m² (Leimspachtel verwenden).

Bei Nut- und Federverleimung Verbrauch ca. 30g/m.