

Glutolin Farbenleim L

Zusammensetzung von Glutolin L Farben-Leim:

Methylcellulose

Verwendung von Gluolin L Farben-Leim:

1. kaltes Wasser (lt. Tabelle) in sauberen Eimer füllen.
2. Wasser kräftig rühren
3. Packungsinhalt in Wasser einrühren
4. Nach 20 Min kräftig durchschlagen und verarbeiten

Herstellung von Wand und Deckenfarben mit Gluolin L:

Kreide in Wasser eintragen (siehe Tabelle), glattrühren, Leim-Lösung hinzufügen und gut verrühren.

Kalkfarbenanstrich mit Glutulin L Farben-Leim verbessern:

Der fertigen Kalkfarbe 10% Leimlösung hinzufügen. Glutolin L verringert die Spritzneigung und verbessert die Verarbeitungseigenschaften.

Untergrundvorbereitung mit Glutolin L Farben-Leim:

Stark saugende Untergründe mit Glutolin L Lösung (s. Tabelle) vorleimen. Die Vorleimung empfiehlt sich vor dem Farbauftrag und vor dem Kleben von Tapeten.

Anwendungstabelle für Gluolin L

Anwendung	Leimansatz	kg	in Liter Wasser	reicht für
wischfeste Wand- u. Deckenfarbe	1:25 125 g in 3 lt Wasser	5 kg Kreide	2,5 lt Wasser	40-50 m ²
Kalkfarbenanstrich		15 kg Kalk	15 lt Wasser	85-110 m ²
Vorleimung	1:50 = 125g in 6 lt Wasser			80 m ²

