



PIGROL Holz-PflegeÖl

Technisches Merkblatt

- **Holzschützendes Pflegeöl auf Leinölbasis für alle Hölzer im Außenbereich**
- **Schützt speziell gegen Austrocknung, Rissbildung und Witterungseinflüssen**
- **Sehr gutes Eindringungsvermögen**
- **Offenporig**
- **Stark wasserabweisend**
- **Aromatenfreie Lösemittel**

Werkstoff

PIGROL Holz-PflegeÖl ist hergestellt aus kaltgepresstem Leinöl in Kombination mit aromatenfreien, umweltschonenden Lösemitteln und Zusatzstoffen. Es wurde speziell entwickelt zur jährlichen Behandlung von imprägniertem und druckimprägniertem Holz im Außenbereich.

PIGROL Holz-PflegeÖl pflegt und schützt effektiv Holz und Holzbauteile bei jährlicher Anwendung, feuert die natürliche Holzfarbe leicht an und gibt damit dem Holz ein frisches Aussehen. Durch den Anstrich mit PIGROL Holz-PflegeÖl wird das Holz gegen Austrocknen, Rissbildung sowie Verschmutzung geschützt und bildet eine stark wasserabweisende Oberfläche.

Anwendungsbereiche

Das Hauptanwendungsgebiet liegt in der Pflege von Zäunen, Toren, Pfosten, Palisaden, Bänken, Tischen, Spielgeräten, Holzrosten, Sichtblenden, Bohlen, Balkonbrüstungen, etc. und zur Pflege von Edelholz wie Eiche, Teak, Mahagoni z. B. Gartenmöbel, Paneelen, Fensterrahmen, etc.

Untergrundvorbehandlung

Das zu behandelnde Holz muss trocken und frei von Schmutz, Öl, Wachs und alter Farbe sein. Alte abgewitterte Holzflächen gründlich abschleifen, loses Schleifmehl und Schleifstaub von der Oberfläche entfernen.

Anstrichausführung

Das PIGROL Holz-PflegeÖl wird in der Regel bis zur vollständigen Sättigung des Holzes mit dem Pinsel aufgetragen. Holzugen und Stirnflächen besonders intensiv behandeln. Nach ca. 30 Minuten das überflüssige Material mit einem Lappen abnehmen. Saugendes Holz wiederholt streichen bis es kein Holz-PflegeÖl mehr aufnimmt.

PIGROL Holz-PflegeÖl ist auch ausgezeichnet zum Tauchen geeignet. Besonders Stirnholzflächen können damit besonders geschützt werden. Bei Erdkontakt empfiehlt sich ein Tauchen über längere Zeit (12–14 Stunden).

Ergiebigkeit

Je nach Rauigkeit und Saugfähigkeit der Holzoberfläche etwa 10-15 m² /l pro Anstrich. Bei stark saugenden, ausgewitterten oder sehr rauen Flächen, Mehrbedarf berücksichtigen.

Trocknungszeit

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei 20°C/60% relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 24 Stunden trocken.

Reinigung der Werkzeuge

Mit aromatenfreiem Lackbenzin oder Kunstharzverdünnung.

Liefergebinde

375 ml, 750 ml, 2,5 l und 10l*.

*10 l Gebinde nur im Farbton Farblos.

Dichte	Feststoffgehalt	Lieferviskosität
Ca. 0,9 kg/Liter	42 Vol-%	ca. 10 cP

Farbton

Farblos, leichtes Anfeuern des Holzes. Weiterhin zur Unterstützung des Eigenfarbtons der Hölzer erhältlich für Lärche, Teak und Bangkirai.

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]:

Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.

Gefahrenhinweise

Signalwort: Achtung

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

Enthält: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei dem Produkt handelt es sich um einen Biocide-Treated Article, der das Filmkonservierungsmittel 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on enthält. Dieses ist schädlich für Wasserorganismen. Die Freisetzung in die Umwelt und Anwendung in Gewässernähe sind deshalb zu vermeiden.

Achtung: Selbstentzündungsgefahr bei ölgetränkten Lappen, daher diese in mit Wasser gefüllter Dose entsorgen.

ADR/RID, IMDG: nicht reguliert.

Inhaltsstoffe

Rohleinöl, aromatenfreies Testbenzin, Additive, Sikkative, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

Giscode

Ö60

EAKV-Abfallschlüssel

08 01 11

Allgemeine Hinweise

Die oben genannten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Aktualität. Die Informationen basieren auf Labortests und praktischen Erfahrungen, welche nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt und geprüft wurden. Im Bedarfsfall stehen unsere Anwendungstechniker beratend zur Verfügung. Als Hersteller können wir die Bedingungen, unter denen



das Produkt verwendet wird, oder die vielen Faktoren, die Auswirkungen auf die Nutzung und Anwendung des Produktes haben, nicht kontrollieren. Im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleisten wir jedoch eine gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte. Wir lehnen Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäße Anwendung oder Verarbeitung entgegen unserer Anweisungen entstanden sind. Bezüglich der Vermischung mit Produkten anderer Hersteller bzw. eines kombinierten Anstrichaufbaus liegen uns keine Erkenntnisse vor. Aus diesem Grund ist in diesen Fällen jeglicher Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen. Wir behalten uns das Recht vor, hier aufgeführte Informationen ohne vorherige Ankündigung jederzeit abzuändern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Tikkurila GmbH
Hospitalstraße 39/71
91522 Ansbach
Telefon: 0981 6506-0
Telefax: 0981 6506-59
E-Mail: info@pigrol.de