

**KAURIT-LEIM<sup>®</sup> 122 Plv. / KAURAMIN-LEIM<sup>®</sup> 650 Plv.**

**Furnieren von Haustüren , Bad- und Ladenbaueinrichtungen nur nach dem Heißverfahren**

Eigenschaften:

KAURIT-Leim 122 Plv. erfüllt in Verbindung mit KAURAMIN-Leim 650 Plv. (Melaminharz) die Verleimfestigkeit DIN EN 204, Beanspruchungsgruppe D 3 und eignet sich für höher beanspruchte Flächenverleimungen nach dem Heißverfahren im Innen- und im Außenbereich mit zeitweiliger Bewitterung. Die Verleimungen sind formaldehydarm.

Leimansatz :

Gew.Teile (kg)/Raumteile (l)

KAURIT-Leim 122 Plv.	100	3
KAURAMIN-Leim 650 Plv.	100	2 1/2
WASSER	100	2

Verarbeitungsdaten:

Offene Zeit	=	ca. 10 Minuten
Gebrauchsdauer der Leimflotte bei 20 °C	=	ca. 3 Stunden
Preßtemperatur	=	100 ° C
Preßzeit	=	Furnier 1 mm = 8 Min.
Preßzeit	=	Furnier 2,5 mm =10 Min.

Allgemeine Hinweise:

Beim Furnieren verlangen holzinhaltsstofffreie Holzarten wie z.B. Birke, ungedämpfte Buche, Kiefer, Kastanie u. ä. besondere Beachtung bei der Holzvorbereitung.

Wir empfehlen Probeverleimungen bzw. Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik.

Lagerung:

KAURIT-Leim 122 Plv. sowie KAURAMIN-Leim 650 Plv. sind 12 Monate lagerfähig (20 ° Raumtemperatur)

® = Registriertes Warenzeichen

Vorstehende Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte sowie den unterschiedlichsten Materialien und Arbeitsbedingungen empfehlen wir, in jedem Fall ausreichende eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen auch nicht abgeleitet werden. Dies gilt auch für die Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.