

Mischlack für Holzpaste (Fugenkittlösung)

Technisches Datenblatt

Charakteristik

Schnelltrocknender, hochviskoser Mischlack auf der Basis von Nitrocellulose zur Herstellung von Holzpaste.

Anwendungsgebiete

Die fertige Paste dient zur Ausbesserung von Fehlstellen im Holz. Die ausgebesserten Stellen können geschliffen, gehobelt, gefeilt, gesägt und gedrechselt sowie gebeizt und lackiert werden.

Der Mischlack lässt sich auch als **Fugenkittlösung** verwenden.

Herstellung der Holzpaste

Anfallenden Schleifstaub vom Originalholz in dem Mischlack für Holzpaste zu einer verarbeitungsfähigen Paste einkneten.

Tipp: Den Einschluss von Luft vermeiden, da die Gefahr von Porenbildung nach der Trocknung besteht. Keinen Schnellrührer verwenden!

Technische Daten

Verdünnung:	Zellulose-Lackverdünnung 790 je nach Bedarf
Viskosität:	~ 150 sek / DIN 4mm
Dichte (g/cm ³):	~ 0,870

Verarbeitung

Die auszubessernden Stellen müssen sauber, trocken, fett- und harzfrei sein. Mit Körnung 180-240 leicht anschleifen. Anschließend die Vertiefungen mit Zelluloselack-Verdünnung 790 anfeuchten und mit der Paste ausspachteln.

Achtung: Größere Vertiefungen in mehreren dünnen Schichten ausbessern, um Risse und Schwund (Ablösung von den Rändern) zu vermeiden.

Zwischen jedem Auftrag gut austrocknen lassen!

Trocknung

Die Trocknungsdauer ist von der aufgetragenen Schichtstärke abhängig. Es empfiehlt sich in jedem Falle, immer gut austrocknen zu lassen, um ein Nachfallen zu verhindern.

Lackierung

Die mit Holzpaste ausgebesserten Stellen können nach völligem Austrocknen zusammen mit dem übrigen Werkstück wie gewohnt geschliffen, entstaubt und lackiert werden. In jedem Falle vorher testen, ob der Farbton nach dem Lackieren passt.

Reinigung

Sofort nach der Verarbeitung die verwendeten Geräte mit CLOU® Zellulose-(Nitro-) Lack-Verdünnung Nr. 790 oder Reinigungsverdünnung reinigen.

Lagerung/Entsorgung

In gut verschlossenen Originalgebinden kühl/frostfrei lagern. Lackreste müssen unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11 (eine endgültige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen). Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde: 2 Jahre

Sicherheitshinweise

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Prüfnormen

DIN 68800, Teil 3 (Schutz vor Insekten, Fäulnis und Bläue). Ausgezeichnet mit dem Gütezeichen RAL-Holzschutzmittel nach amtlicher Bewertung der Wirksamkeit und amtlicher Bewertung gesundheitlicher und umweltbezogener Kriterien bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Verleihungsurkunde Nr. 587.

Bestellhinweise

Artikel-Nr.: 1444.00000