

# Perlhauch<sup>®</sup> Antik 230, graphitschwarz

Hochwetterfester Überzug für Kunstschmiedearbeiten innen und außen

## Werkstoffbeschreibung

<b>Werkstoffart:</b>	Graphitschwarzer, hoch wetterfester Überzug für Eisen, besonders Kunstschmiedearbeiten.		
<b>Verwendungszweck:</b>	Für Kunstschmiedearbeiten innen und außen, wie Tore, Gitter, Wirtshausschilder, Ofenplatten u.a.		
<b>Eigenschaften:</b>	Perlhauch <sup>®</sup> Antik ergibt einen schönen, metallisch matten Überzug. Perlhauch <sup>®</sup> Antik hat eine ausgezeichnete Wetterbeständigkeit, ist auf Eisenglanz bürstbar, robust und widerstandsfähig.		
<b>Farbtöne:</b>	<b>Bestell-Nr.:</b>	<b>Farbton:</b>	
	230 0000	Schwarz	
<b>Glanzgrad:</b>	Metallisch matt		
<b>Dichte:</b>	Ca. 1,16 g/cm <sup>3</sup>		
<b>Verdünnung:</b>	Spezial- Verdünnung 68		
<b>Verpackung:</b>	6 x 375 ml	6 x 750 ml	6 x 2,5 Ltr.
<b>Lagerung:</b>	Kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Behördliche Vorschriften sind zu beachten.		

## Anwendungstechnische Hinweise

<b>Untergrundvorbereitung:</b>	Der Untergrund muss trocken und frei von Rost, Zunder, Öl, Fett, Staub und sonstigen Verunreinigungen sein. Lose Farbteile gegebenenfalls entfernen. Intakte Altanstriche anschleifen.		
<b>Anstrichaufbau:</b>	<b>Ungestrichen:</b>	2-3 x Jaeger Multigrund 715	
	<b>Eisenflächen außen:</b>	2 x Perlhauch <sup>®</sup> Antik	
	<b>Bereits gestrichen</b>	gegebenenfalls unterrostete Stellen entrostet	
	<b>Eisenflächen außen:</b>	2-3 x Jaeger Multigrund 715	
		2 x Perlhauch <sup>®</sup> Antik	
	<b>Innen:</b>	Bei Innenarbeiten genügt ein zweimaliger Anstrich mit Perlhauch <sup>®</sup> Antik. Durch Bürsten des letzten trockenen Anstriches mit einer harten Bürste erzielt man einen interessanten, metallischen Effekt.	
<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen.		
<b>Werkzeugreinigung:</b>	Mit Spezial-Verdünnung 68.		

## Kennzeichnung

<b>Abfallschlüssel:</b>	080111	<b>Giscode:</b>	M-LL02
-------------------------	--------	-----------------	--------

- Entsorgung:** Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoffsammelstellen oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.
- Sonstiges:** Die Unfallverhütungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen" (VBG 23), das Merkblatt "Lösemittel" (M 017) sowie die "Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 507" sind zu beachten. Lebensmittel während der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Räumen entfernen. Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

#### Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren	streichen / rollen	Airless-Spritzen	Hochdruck-Spritzen	Niederdruck-Spritzen
Verdünnung	nach Bedarf		20%	20%
Viskosität DIN4mm			25-30	25-30
Düsengröße			1,5-2	1,5-2
Spritzdruck			3-4	
Kreuzgänge			1	1

Trocknung	staubtrocken	griffest	überstreichbar	bürstbar
(20°C/65% r.F.)	ca. 3 Std.	ca. 6 Std.	ca. 16 Std.	ca. 8-10 Tage

Ergiebigkeit	streichen / rollen	spritzen	
m <sup>2</sup> / ltr.	6-7	5-6	

#### Besondere Hinweise

Anstriche mit Perlhauch® Antik 230 sind wegen der Pigmentierung mit Graphit nicht ganz wischfest. Handläufe von Geländern und ähnliches deshalb nicht mit Perlhauch® Antik 230, sondern mit Perlhauch® Mattlack 240 schwarz oder Perlhauch® Feuerschwarz matt 235 streichen.

**Kronen®**, **Kronengrund®** und **Perlhauch®** sind Warenzeichen der Paul Jaeger GmbH & Co. KG

Stand 09/04

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



**PAUL JAEGER GMBH & CO. KG**

Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen  
 Telefon 0049(0)7141-24 44-0 • Telefax 0049(0)7141-24 44 55  
 E-Mail [info@jaegerlacke.de](mailto:info@jaegerlacke.de) • Internet: [www.jaegerlacke.de](http://www.jaegerlacke.de)