

FEIDAL Raufaser flüssig

Die streichbare Strukturfarbe

Produktbeschreibung:

Verwendungszweck:

Matte Wand- und Deckenfarbe für Innenanstriche mit guter Verarbeitung und einem dekorativen Raufasereffekt für Innen.

Anwendungsbereiche:

Wand- und Deckenfarbe für strukturgebende Anstriche auf glatten Untergründen wie Putz, Beton, Mauerwerk, alten Dispersionsfarbenbeschichtungen.

Eigenschaften:

Wasserverdünnbar und geruchsarm, diffusionsfähig, gutes Deckvermögen, leicht zu verarbeiten, schnelle Trocknung, lösemittelfrei, weichmacherfrei.

Daten nach DIN EN 13300:

-Kontrastverhältnis:

nicht anwendbar

-Nassabriebbeständigkeit:

nicht anwendbar

-Glanzgrad:

matt (< 10%, 85° Messwinkel)

-Dichte:

ca. 1,58 g/ml

-pH-Wert:

8,5-9,4

-Viskosität:

flüssig (3500-4000 cP)

-Farbton:

weiß (Helligkeit: ca. 87,0%)

-sd-Wert:

< 0,1 m

Abtönen:

Mit FEIDAL Vollton- und Abtönfarben mischbar bis max. 5%. Erhöhte Zugabe verändert die Ausgangseigenschaften.

Verarbeitungstemperatur:

mindestens 5°C für Untergrund und Umluft. Höchstens 30°C.

Trockenzeiten:

trocken: nach ca. 2-4 Stunden überstreichbar: nach 4 Stunden (20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Lagerung:

kindersicher, kühl, trocken und frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen.

Haltbarkeit:

Bei ordnungsgemäßer Lagerung: ungeöffnetes Gebinde: 2 Jahre geöffnetes Gebinde: ½ Jahr

Inhaltsstoffe:

(Deklaration nach VdL 01) Acrylat-Copolymerisat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Strukturierungsmittel, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

VOC: EU-Grenzwert für das Produkt:

Kat. A/a: 30 g/l (2010)

Das Produkt enthält max. 5 g/l VOC

Kennzeichnung:

nicht kennzeichnungspflichtig nach der gültigen Gefahrstoffverordnung.

Gebindegrößen:

5 l / 10 l

Reinigen der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. Haushaltsreiniger hinzugeben.

Bitte beachten:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Farben sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen.

Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Weitere Angaben: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Gebinde mit Restinhalten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden.

Abfallschlüssel-Nr. 08 01 20

(Suspension, die Farben und Lacke enthält)

Verarbeitung

Anstrichaufbau :

Produkt gleichmäßig im Kreuzgang unverdünnt mit der Rolle, nach sorgfältigem Aufrühren, aufbringen.

Bei kontrastreichen, dunklen oder verschmutzten Untergründen einen Grundanstrich mit max 10% Wasser verdünnt auftragen.

Auftragsverfahren:

Produkt kann mit Rolle und Pinsel aufgetragen werden.

Verbrauch :

ca. 250 ml/m² pro Arbeitsgang im Rollenauftrag auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich ermitteln.

Hinweis :

Zur Vermeidung von Ansätzen nass in nass in einem Zug beschichten.

Untergründe und Vorbehandlung :

Die Untergründe müssen sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. VOB Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Putze der Mörtelgruppen P II und P III:

Feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Auf groben, porösen, sandenden, saugenden Putzen einen Grundanstrich mit FEIDAL Tiefgrund LF (Hydrosol) durchführen.

Putze der Mörtelgruppe IV Gips- und Fertigputz:

Sinterhaut schleifen und entstauben, Grundanstrich mit FEIDAL Tiefgrund LF (Hydrosol) durchführen.

Gipsbauplatten und Gipskartonplatten:

Spachtelgrate abschleifen. Auf saugenden Platten einen Grundanstrich mit FEIDAL Tiefgrund LF (Hydrosol) durchführen, bei stark verdichteten, glatten Platten einen Grundanstrich mit FEIDAL Maler Weiß ELF verdünnt mit 10% Wasser ausführen. Bei Platten mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen einen Grundanstrich mit FEIDAL Isoliergrund farblos LH (lösemittelhaltig) vornehmen.

Beton/Porenbeton:

Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände sowie mehhlende, sandende Substanzen entfernen. Grundanstrich mit FEIDAL Tiefgrund LF 1:1 mit Wasser verdünnt durchführen.

Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk:

Grundanstrich mit FEIDAL Tiefgrund LF 1:1 mit Wasser verdünnt.

Tragfähige Beschichtungen:

matte, schwach saugende Beschichtungen direkt überarbeiten. Glänzende Oberflächen und Lackbeschichtungen anrauen und eine Grundbeschichtung mit FEIDAL Maler Weiß ELF mit 10% Wasser verdünnt aufbringen.

Nicht tragfähige Beschichtungen:

Nicht tragfähige Lack- und Dispersionsfarben- oder Kunstharzputz-Beschichtungen entfernen. Einen Grundanstrich mit FEIDAL Tiefgrund LF bei stark saugenden Flächen, bei schwach saugenden Flächen mit FEIDAL Tiefgrund LF 1:1 mit Wasser verdünnt durchführen. Nicht tragfähige Mineralfarbenbeschichtungen mechanisch entfernen und die Flächen entstauben und mit FEIDAL Tiefgrund LF grundieren.

Leimfarbenanstriche:

Leimfarbenanstriche sind erkennbar, wenn die Beschichtung angefeuchtet wird und sich mit einem dunklen Tuch beim Abwischen weiße Verfärbungen zeigen. Hier ist ein grundreines Abwaschen erforderlich. Anschließend ist die getrocknete Fläche mit FEIDAL Tiefgrund zu grundieren und mit Maler Weiß ELF eine Zwischenbeschichtung durchzuführen.

Nicht festhaftende Tapeten:

Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste abwaschen und mit FEIDAL Tiefgrund LF grundieren.

Bei schimmelbefallenen Flächen wird empfohlen:

Schimmel- bzw. Pilzbefall mechanisch durch nasses Abbürsten, Abschaben oder Abkratzen entfernen. Flächen mit FEIDAL Schimmel-Ex behandeln und gut trocknen lassen. Grundbeschichtung mit FEIDAL Küchen- und Badfarbe 10% mit Wasser verdünnt durchführen

Flächen mit Nikotin-, Wasser-, Ruß-, und Fettflecken:

So verschmutzte Flächen mit warmem Wasser und fettlösendem Haushaltsreinigungsmittel abwaschen und gut trocknen lassen. Grundanstrich mit FEIDAL Reno-In LH (lösemittelhaltig) durchführen.

Kleine Fehlstellen:

Kleine Fehlstellen auf mineralischen Untergründen mit FEIDAL Schnellspachtel (Acryl-Universalspachtel) ausgleichen und mit FEIDAL Raufaser flüssig LF überstreichen.

Hinweis:

Beratung für Isothiazolon-Allergiker:
Tel: 02 03/45 00 20

GISBAU-Code: M-DF01

Technische Beratung :

Grundsätzlich können in diesem Technischen Merkblatt nicht alle Untergründe und andere anstrich-technischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

Tel: 02 03/45 00 20 oder
Fax: 02 03/4 50 02 29 oder
E-Mail: decorative@feidal.de
Stand: 03/2013