

FEIDAL Reno-In

Produktbeschreibung:

Verwendungszweck:	Matte, lösemittelhaltige Wandfarbe für innen.
Anwendungsbereiche:	Renovier- und Isolierfarbe für Untergründe mit Verunreinigungen wie z.B. Nikotin, Wasserflecken usw., die bei Verwendung von wasserverdünnbaren Dispersionsfarben durchschlagen (z.B. in Gaststätten). Verwendbar auf Beton, Putz, Mauerwerk, Raufasertapeten, Spanplatten, Holz, Stahl mit Altbeschichtung. In Lieferform auch auf Styropor® geeignet.
Eigenschaften:	aromatenfrei, mild riechend, strukturviskos, gut isolierend, schnelltrocknend, spannungsarm
Technische Daten:	
-Dichte:	ca. 1,45 g/ml
-Viskosität	strukturviskos
-Glanzgrad	matt
Farbtöne:	weiß
Verarbeitungstemperatur:	Die Temperatur soll sowohl für Untergrund, Umgebung als auch Material oberhalb 5°C, bei einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von 80%, liegen.
Trockenzeiten:	Bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit: staubtrocken: ca. 1 Stunde überarbeitbar: ca. 12 Stunden
Lagerung:	kindersicher, kühl, trocken und frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch stets gut verschließen.
Inhaltsstoffe:	Deklaration nach VdL-Richtlinie 01: Spezielles Acrylpolymerisat, Titandioxid, Füllstoffe, Isoparaffin, Additive VOC: EU-Grenzwert für das Produkt: Kat. A/g: 350 g/l (2010) Das Produkt enthält max. 350 g/l VOC
Kennzeichnung:	Nach der gültigen Gefahrstoffverordnung: entzündlich
Gebindegrößen:	5 l / 10 l
Reinigen der Werkzeuge:	FEIDAL Pinselreiniger
Bitte beachten:	Behälter dicht geschlossen halten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Dampf nicht einatmen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Weitere Angaben: siehe aktuell gültiges Sicherheitsdatenblatt.
Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Restinhalt bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Abfallschlüsselnummer: 080111

Verarbeitung:

Anstrichaufbau:

Beton, Putz

Bei extrem stark saugenden Untergründen:

Grundanstrich: FEIDAL Tiefgrund ELF
 1-2 Deckanstriche: FEIDAL Reno-In

Holz, Hartfaser- und Spanplatten

Grundanstrich: FEIDAL Holzlasur
 1-2 Deckanstriche: FEIDAL Reno-In

Eisen und Stahl

1-2 Deckanstriche: FEIDAL Reno-In

Styropor®

1-2 Deckanstriche: FEIDAL Reno-In

Auftragsverfahren:

Um optimale Ergebnisse zu erzielen ist Verarbeitung bei Raumtemperatur erforderlich.

	Verdünnungszugabe	Konsistenz (DIN 4 mm)	Druck	Düse
Streichen und Rollen	---	Lieferform	---	---

Verbrauch:

Streichen und Rollen: ca. 165ml/m²

Untergründe & Vorbehandlung:

Beton und Putz

Der Untergrund muss trocken, sauber, fest und tragfähig sein.

Mauerwerk

Mehlende Verunreinigungen, sowie nicht haftende Altanstriche entfernen.

Holz:

Die Holzfeuchte darf 15% nicht überschreiten. Störende Holzinhaltsstoffe, wie z.B. austretende Harze, sind zu entfernen, gleichfalls Staub und Schmutz, Wachs und Pflegemittel.

Hinweise zur Oberflächenbehandlung von Holz sind im BFS Merkblatt Nr. 18 enthalten.

Altanstriche:

Intakte Altanstriche anschleifen. Nicht festhaftende Altanstriche bis auf den festhaftenden Bereich entfernen.

Anstriche gemäß Angaben Anstrichaufbau ausführen.

GISBAU-Code: M-PL01

Technische Beratung :

Grundsätzlich können in diesem Technischen Merkblatt nicht alle Untergründe und andere anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

Tel: 02 03/45 00 20 oder
 Fax: 02 03/4 50 02 29 oder
 E-Mail: decorative@feidal.de
 Stand: 03/2013

Die Angaben und Empfehlungen in Wort und Schrift entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur Information des Käufers. Sie entbinden den Käufer nicht, die Produkte auf ihre Eignung und Verwendung zu prüfen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle früheren Technischen Merkblätter verlieren ihre Gültigkeit.